

technische fiche

NL

Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Afmetingen	Plank	1860 x 190 x 15/ 3,5 mm
	Box	6 planken / 2,12 m ² / 16,00 kg
	Geneste lengtes	4 volle
	Pallet	40 boxen / 84,8 m ² / 680 kg
Densiteit	EN ISO 23996	550-650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	Tand & Groef (verlijmd)
Toplaag		3,5 mm Aziatische eik (Quercus Mongolica)
Grading		Rustiek AB
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 2V
Glansgraad	60°	5-9%
Afwerking		Hardwax/ Olie
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Toepassing	EN 14342	klasse 31



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu

Rustiek AB

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Licht rustiek
Kleurvariatie	Medium
Levende knopen	Onbeperkt toegelaten; $\varnothing \leq 30\text{mm}$
Dode knopen	≤ 3 per plank; $\varnothing < 40\text{mm}$
Schors	$< 50\text{mm}$ lang, $B < 5\text{mm}$ breed
Spint	$< 70\text{mm}$ breed, geen beperking in lengte
Eindbarst	Niet toegelaten
Oppervlaktebarst	Niet toegelaten
Insectgat	$\varnothing \leq 2\text{mm}$, 8/400mm gedeeltelijk opgevuld
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

