

technische fiche

NL

Toepassing

- _ Volverlijmen van meerlaags en massief parket
- _ Goede verwerkbaarheid, gemakkelijk spatelbaar
- _ Hoge eindsterkte
- _ Geschikt voor vloerverwarming (48u voor installatie uitschakelen)
- _ Beter isolatie van het contactgeluid
- _ Solvent- en isocyaanvrij



Specificaties

Parketlijm	Lijm 1-component op basis van MS hybride polymeer
Inhoud	15 kg
Kleur	Beige
Dichtheid bij 20°C	1.69 g/cm ³
Aanbreng temperatuur	15 – 35°C
Tijd tot vliesvorming bij 23°C en RV 50%	30 min
Droogsnelheid bij 23°C en RV 50%	2.5 - 3 mm/24u
Verbruik	700-1200 g/m ²
Reinigen/Verwijderen	Met een vochtige doek
Weerstand aan temperatuur	-40°C tot 90°C
Weerstand aan zuren en basen	Gemiddeld
Weerstand aan water	Zeer goed
Opslag en houdbaarheid	12 maand (ongeopend) bij 5-25°C
Parket beloopbaar	Na min. 24u

Ondervloer

- _ De ondervloer moet proper, stofvrij en egaal zijn (max oneffenheden tot 3mm).
- _ Geschikt voor massief parket, meerlaags parket, mozaïeparket, industrieel parket, lamelparket, houten bestrating (residentieel) alsook spaanplaten en OSB.
- _ Geschikt voor de meest gebruikelijke houtsoorten en in het bijzonder geschikt voor problematische houtsoorten zoals beuk, esdoorn en bamboe.
- _ Als universele lijm geschikt voor alle parketvloeren, uitbekleden van liften met parket, verlijming van parketvloeren op oude keramische tegels...

Benodigheden

- _ Getande lijmkam (h = 8 mm) - B3 of B11

Voorzorgen

- _ Raadpleeg de veiligheidsfiche
- _ Bevat geen water, solventen, epoxy, vrije aminozuren en isocyanaten
- _ Niet aanbrengen indien: kouder dan 15°C en/of luchtvochtigheid > 65%
- _ Vochtpercentage hout: 8-11%